

Produktdatenblatt

Produkt	Geficell PE Estrichunterlagsbahn						
Dateipfad:		Version:	1.0.0.2	Datum:	20.08.2025	erstellt:	IM

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig und frei von HFCKW und HFKW

Format:

Länge: 12,5/50/75 lfm
Breite: 1000 /1500 mm
Dicke: 5 mm

Ausführung:

Rollenware

Verpackung:

im PE-Beutel, gelocht

Anwendungsbereich:

Zum Ausgleich von Unebenheiten unter Estrich:

- gute Verarbeitungseigenschaften
- geeignet für Innenräume; umweltverträglich und recycelbar
- Brandklassifizierung E
- verträglich mit Bitumen

Allgemeines:

Innerhalb von 6 Monaten verarbeiten. Verarbeitungstemperatur
+5°C bis 25°C;

Lagertemperatur max. 30 °C

nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen